



FACE

A outra face da arquitetura
FACHADA VENTILADA CUSTOMIZADA

FACHADA VENTILADA CUSTOMIZADA


FACE by Soladrilho® é a solução completa para revestimento de tela impermeável em sistema terracota com peças alveolares de 20 ou 30 mm de espessura.

Cada vez mais arquitectos recorrem a esta solução para revestir os seus projectos, permitindo não só uma renovação rápida e eficaz das fachadas dos edifícios, mas também para dar um aspecto moderno e natural às novas construções.

FACE-Custom® desempenha um grande papel nesse sentido, pois esta solução dá aos arquitectos a oportunidade de expressar as suas ideias e pensamentos nas peças. Traz profundidade e vida às fachadas nas mais diversas formas.

O sistema de revestimento de fachada ventilada FACE by Soladrilho® foi lançado em 2004 e já foi implementado em inúmeros projetos em todo o mundo. Devido ao seu revestimento fiável, pode ser utilizado em diversos tipos de edifícios, incluindo habitações, escritórios, centros comerciais, hospitais, edifícios industriais, entre outros.

A fachada ventilada tem vindo a ganhar cada vez mais interesse na arquitetura contemporânea, tanto pelas suas características técnicas como pela sua linguagem estética.



Complexo Desportivo Cidade do Futebol
PORTUGAL
2020

FORMATOS & DIMENSÕES

FACE-Custom® é pura personalização, vai até 600mm de largura, e está disponível no comprimento máximo de 1500mm, com uma espessura até 100mm.

Devido à modularidade da peça cerâmica, o FACE-Custom® pode ser desenhado em padrões planos, côncavos, nervurados, castelares, ranhurados, triangulares, ondulados e muitos outros.

FORMATO	ESPESSURA	LARGURA	COMPRIMENTO
	35 MM	300 MM	MAX. 1500 MM
	100 MM	300 MM	MAX. 1500 MM
	64 MM	348 MM	MAX. 1500 MM
	65 MM	368 MM	MAX. 1500 MM
	77 MM	400 MM	MAX. 1500 MM
	65 MM	406 MM	MAX. 1500 MM
	100 MM	554 MM	MAX. 1500 MM
	55 MM	604 MM	MAX. 1500 MM



*Exemplos de peças personalizadas, contacte-nos para obter a biblioteca completa.


SISTEMA DE FIXAÇÃO

O sistema de fixação FACE by Soladrilho® é uma solução versátil e equilibrada que pode ser aplicada tanto em instalações verticais como horizontais através da utilização de um único clipe.

Utilizando materiais de aço inoxidável e alumínio, está preparado para resistir a altas cargas, expansão térmica e condutividade e corrosão.


DETALHES CONSTRUTIVOS

INSTALAÇÃO HORIZONTAL




VISTA LATERAL


INSTALAÇÃO VERTICAL



VISTA LATERAL




VISTA SUPERIOR




VISTA SUPERIOR

INSTALAÇÃO HORIZONTAL


INSTALAÇÃO VERTICAL




ACABAMENTO SUPERIOR + INFERIOR




ACABAMENTO SUPERIOR + INFERIOR




CANTO EXTERIOR



CANTO EXTERIOR



CANTO INTERIOR



CANTO INTERIOR

PROJETOS PELO MUNDO



Habitação para idosos Bluebell Court
INGLATERRA
2021



Polo Gerontológico Cristo Rei
FRANÇA
2019



Centro Empresarial Shushary
RUSSIA
2014




Novotel Aeroporto de Christchurch
NOVA ZELÂNDIA
2016

CERTIFICAÇÃO & PERFORMANCE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	NORMAS	VALORES DA NORMA	FACE CUSTOM BY SOLADRILHO®
 COEFICIENTE DE DILATAÇÃO TÉRMICA LINEAR	NP EN ISO 10545 - 8	$< 10 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$	$< 54,48 \times 10^{-7}/^\circ\text{C}^{-1}$
 RESISTÊNCIA AO CHOQUE TÉRMICO	NP EN ISO 10545 - 9	RESISTENTE	RESISTENTE
 RESISTÊNCIA AO GELO	NP EN ISO 10545 - 12	RESISTENTE	RESISTENTE
 RESISTÊNCIA À FLEXÃO / MÓDULO DE ROTURA	NP EN ISO 10545 - 4	MIN. 13 N/MM ²	30 N/MM ²
 RESISTÊNCIA QUÍMICA	NP EN ISO 10545 - 13	MIN. UB	UA, UHA
 ABSORÇÃO DE ÁGUA	NP EN ISO 10545 - 3	$3\% < E \leq 6\%$	3,9%
 ESPESSURA	NP EN ISO 10545 - 2	+/- 10,0%	+/- 1,5MM
 RECTILINEARIDADE DOS LADOS	NP EN ISO 10545 - 2	+/- 1,0%	+/- 0,5%
 ORTOGONALIDADE	NP EN ISO 10545 - 2	+/- 1,0%	+/- 1,0%
 PLANARIDADE DA SUPERFÍCIE	NP EN ISO 10545 - 2	+/- 1,5%	+/- 0,5%
 COMPRIMENTO E ALTURA	NP EN ISO 10545 - 2	+/- 2,0% MÁX. +/- 4MM	+/- 3,0 MM

GAMA DE CORES NATURAIS



OPÇÕES DE CORES VIDRADAS

ACABAMENTOS BRILHANTE / MATTE



ACABAMENTOS REATIVO / SELÊNIO



Mediante consulta e estudo prévio de projeto, FACE by Soladriho® poderá ser disponibilizado em outras cores e acabamentos (vidrado, texturizado).

Nota importante: FACE by Soladriho® é um produto que pode apresentar variação natural de tonalidade, resultante do seu processo de fabricação por extrusão e das características inerentes às argilas. Neste sentido recomenda-se uma aplicação cuidadosa, alternando peças com tonalidades diferentes para obter um melhor efeito estético.

soladriho®
a tradição de inovar

Soladriho - Sociedade Cerâmica de Ladrilhos S.A.
Rua da Barroca nº 101
2330-108 Entroncamento - Portugal
Tel.: +351 249 720 090
Fax: +351 249 719 847
E-mail: comercial@soladriho.pt



Website



Instagram



FACE

A outra face da arquitetura
FACHADA VENTILADA

FACHADA VENTILADA “FACE BY SOLADRILHO®”

FACE by Soladrilho® é a solução completa para sistema de revestimento de fachada ventilada em cerâmica com peças alveolares de 20 ou 30 mm de espessura.

Cada vez mais arquitectos recorrem a esta solução para revestir os seus projectos, permitindo não só uma renovação rápida e eficaz das fachadas dos edifícios, mas também para dar um aspecto moderno e natural às novas construções.

O sistema de revestimento de fachada ventilada FACE by Soladrilho® foi lançado em 2004 e já foi implementado em inúmeros projetos em todo o mundo. FACE by Soladrilho® é uma solução construtiva que pode ser aplicada tanto em estruturas novas como em estruturas reabilitadas. Devido ao seu revestimento confiável, pode ser utilizado em diversos tipos de edifícios, incluindo residências, escritórios, centros comerciais, hospitais, edifícios industriais, entre outros.

O revestimento de fachada ventilada tem vindo a ganhar cada vez mais interesse na arquitetura contemporânea, tanto pelas suas características técnicas como pela sua linguagem estética.



FORMATOS & DIMENSÕES

FACE by Soladrilho® tem formatos padrão que vão de 150mm até 600mm de largura, e está disponível em comprimentos padrão de 300mm a 1800mm, com espessura de 20 ou 30 mm.

Devido à modularidade da peça cerâmica, FACE by Soladrilho® está disponível em formatos, acabamentos e formas não padronizadas mediante consulta e estudo prévio de projeto.

FORMATO	ESPESSURA	LARGURA	COMPRIMENTO
 FACE TR	30 MM	150 MM a 600 MM*	300 MM a 1800 MM
 FACE LT	20 MM	150 MM a 500 MM*	300 MM a 1500 MM

*A largura é intervalada de 50 em 50 mm.




SISTEMA DE FIXAÇÃO

O sistema de fixação FACE by Soladrilho® é uma solução versátil e equilibrada que pode ser aplicada tanto em instalações verticais como horizontais através da utilização de um único clipe.

Utilizando materiais de aço inoxidável e alumínio, está preparado para resistir a altas cargas, expansão térmica e condutividade e corrosão.


DETALHES CONSTRUTIVOS

INSTALAÇÃO HORIZONTAL




VISTA LATERAL


INSTALAÇÃO VERTICAL



VISTA LATERAL




VISTA SUPERIOR




VISTA SUPERIOR


INSTALAÇÃO HORIZONTAL



ACABAMENTO SUPERIOR + INFERIOR




CANTO EXTERIOR




CANTO INTERIOR


INSTALAÇÃO VERTICAL



ACABAMENTO SUPERIOR + INFERIOR



CANTO EXTERIOR



CANTO INTERIOR

PROJETOS PELO MUNDO



Edifício de Escritórios Parkview
FRANÇA
2019



Residencial Estudantil Verde
INGLATERRA
2016



Universidade Nova Gales do Sul
AUSTRÁLIA
2014




Gare Marítima da Horta
PORTUGAL
2011

CERTIFICAÇÃO & PERFORMANCE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	NORMAS	VALORES DA NORMA	FACE BY SOLADRILHO®	
			FACE LT	FACE TR
 COEFICIENTE DE DILATAÇÃO TÉRMICA LINEAR	NP EN ISO 10545 - 8	$< 10 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$	$< 4,4 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$	$< 4,6 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
 RESISTÊNCIA AO CHOQUE TÉRMICO	NP EN ISO 10545 - 9	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE
 RESISTÊNCIA AO GELO	NP EN ISO 10545 - 12	150 CICLOS	RESISTENTE	RESISTENTE
 RESISTÊNCIA À FLEXÃO / MÓDULO DE ROTURA	NP EN ISO 10545 - 4	$\geq 900\text{N}$ $\geq 15\text{N/mm}^2$	5134 N 19,1N/mm ²	12120 N 20,6N/mm ²
 RESISTÊNCIA QUÍMICA	NP EN ISO 10545 - 13	MIN. UB	A / LA	A / LA
 ABSORÇÃO DE ÁGUA	NP EN ISO 10545 - 3	$\leq 10\%$	9,0%	8,4%
 ESPESSURA	NP EN ISO 10545 - 2	$\pm 1,0\%$	$\pm 1,0\%$	$\pm 1,0\%$
 RECTILINEARIDADE DOS LADOS	NP EN ISO 10545 - 2	$\pm 1,0\%$	$\pm 0,3\%$ (Max. 3mm)	$\pm 0,3\%$ (Max. 3mm)
 ORTOGONALIDADE	NP EN ISO 10545 - 2	$\pm 1,0\%$	$\pm 1,0\%$ (Max. 3mm)	$\pm 1,0\%$ (Max. 3mm)
 PLANARIDADE DE SUPERFÍCIE	NP EN ISO 10545 - 2	$\pm 1,0\%$	$\pm 0,3\%$ (Max. 3mm)	$\pm 0,3\%$ (Max. 3mm)
 COMPRIMENTO	NP EN ISO 10545 - 2	$\pm 1,5\%$	$\pm 0,3\%$ (Max. 2mm)	$\pm 0,3\%$ (Max. 2mm)
 ALTURA	NP EN ISO 10545 - 2	$\pm 1,5\%$	$\pm 1,5\%$ (Max. 3mm)	$\pm 1,5\%$ (Max. 3mm)
 EXPANSÃO À HUMIDADE	NP EN ISO 10545 - 10	VALOR DECLARADO	0,0 mm/m	0,0 mm/m
 RESISTÊNCIA ÀS MANCHAS	NP EN ISO 10545 - 14	VIDRADO = MIN 3 NÃO VIDRADO = VALOR DECLARADO	NÃO VIDRADO CRÓMIO = 2 IODO = 5 AZEITE = 1	NÃO VIDRADO CRÓMIO = 2 IODO = 5 AZEITE = 1
 RESISTÊNCIA AO IMPACTO	NP EN ISO 10545 - 5	MIN 0,55	0,73	0,8

GAMA DE CORES NATURAIS



OPÇÕES DE CORES VIDRADAS

ACABAMENTOS BRILHANTE / MATTE



ACABAMENTOS REATIVO / SELÊNIO



Mediante consulta e estudo prévio de projeto, FACE by Soladriho® poderá ser disponibilizado em outras cores e acabamentos (vidrado, texturizado).

Nota importante: FACE by Soladriho® é um produto que pode apresentar variação natural de tonalidade, resultante do seu processo de fabricação por extrusão e das características inerentes às argilas. Neste sentido recomenda-se uma aplicação cuidadosa, alternando peças com tonalidades diferentes para obter um melhor efeito estético.

soladriho®
a tradição de inovar

Soladriho - Sociedade Cerâmica de Ladrilhos S.A.
Rua da Barroca nº 101
2330-108 Entroncamento - Portugal
Tel.: +351 249 720 090
Fax: +351 249 719 847
E-mail: comercial@soladriho.pt




Website



Instagram



ACESSÓRIOS
FACHADAS VENTILADAS





INFORMAÇÃO GERAL

As fachadas ventiladas Soladrilho têm para si uma variada gama de acessórios.

Com o crescente rigor na projecção de edifícios, onde cada vez mais, diferentes formatos são tidos em consideração, a Soladrilho apresenta uma variada gama, sempre em actualização, de acessórios cerâmicos que permitem aos arquitectos exprimir toda a sua criatividade, tomando a liberdade para conjugar diferentes elementos cerâmicos nas mais diversas situações.




CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS DA FACHADA VENTILADA

Tal como Face e Cover também os seus acessórios são as soluções construtivas ideais para fachadas ventiladas, feitas a partir de argilas naturais e que permitem a combinação de diferentes cores naturais e de diferentes materiais. As soluções das fachadas ventiladas e respectivos acessórios permitem aliar as propriedades mecânicas da cerâmica extrudida às suas componentes estéticas:


ISOLAMENTO TÉRMICO

A fachada ventilada Face permite um eficaz isolamento térmico. A fachada ventilada funciona como um protector térmico natural, dado que a ventilação constante dentro da caixa de ar mantém a temperatura ambiente, devido a uma eficiente ventilação.



INÉRCIA TÉRMICA

A fachada ventilada tem um benefício adicional que é a inércia térmica – capacidade do revestimento gerir e armazenar calor, ideal para os climas quentes e frios. O resultado final é uma temperatura mais uniforme que aumenta o conforto e o bem estar no interior do edifício criando uma espécie de microclima.





POUPANÇA ENERGÉTICA

Calcula-se que com a fachada ventilada se consiga obter uma redução de consumo térmico e consequente poupança energética de 25% em relação ao revestimento tradicional de fachadas, o que se traduz também num aumento da vida útil do edifício.

Como consequência dos benefícios térmicos, a fachada ventilada reflecte também benefícios económicos.

ISOLAMENTO ACÚSTICO

A fachada ventilada ajuda a reduzir a transmissão do som, permitindo um isolamento acústico de forma significativa sem aumento significativo do preço.

Com a fachada ventilada cria-se uma barreira que aumenta as propriedades acústicas de absorção do som em 6 dB, o que corresponde a uma redução de 50% do nível de ruído no interior do edifício.

VENTILAÇÃO NATURAL

As paredes ventiladas permitem a circulação desobstruída do fluxo de ar dentro da câmara de ar permitindo uma ventilação natural e consequentemente a eliminação da humidade devido às condensações e efeito de capilaridade.

PROTECÇÃO DA CHUVA

A fachada ventilada permite uma protecção a longo prazo do edifício, contra as chuvas ácidas e outros agentes meteorológicos (chuva, gelo e neve) que são uma das causas principais da deterioração exterior das fachadas. A protecção do edifício contra os agentes meteorológicos é uma característica importante que aumenta a vida útil e durabilidade do mesmo, sem aumentar os custos de manutenção.







ACOMODAMENTO

As paredes ventiladas permitem que sejam acomodadas instalações técnicas ou outros acessórios (drenos, fios eléctricos, cabos de telecomunicação, de água e gás...).

MANUTENÇÃO

Ao contrário de uma fachada tradicional, a fachada ventilada permite reduzir custos no que respeita à manutenção, nomeadamente eliminando renovações de pintura e/ou reboco (O uso de fachada ventilada permite a exclusão da segunda parede e reboco).

Uma simples lavagem às peças cerâmicas é suficiente para as manter limpas e funcionais.





FORMATO DA PEÇA CERÂMICA

Os acessórios de fachada ventilada têm formatos standard de 50x50, 50x100, 50x150, 30x150 mm e o Canto 90°, estando disponíveis com os comprimentos standard de 500, 600, 1000, 1200 e 1500 mm (máximo 1000 mm no caso do Canto 90°).

Dada a modularidade da peça cerâmica, estão disponíveis outros formatos, comprimentos e alturas não standard, mediante consulta e estudo prévio do projecto.



Peça Cerâmica



Sistema de Fixação Standard

PERFIS STANDARD DISPONÍVIES



50x50




50x100



50x150



30x150




Canto 90°







DETALHES CONSTRUTIVOS




Vista Lateral
(exemplo 1)




Vista Perspectiva
(exemplo 1)




Vista Superior
(exemplo 1)




Vista Lateral
(exemplo 2)




Vista Perspectiva
(exemplo 2)




Vista Superior
(exemplo 2)




Vista Lateral
(exemplo 3)



Vista Perspectiva
(exemplo 3)




Vista Superior
(exemplo 3)



CORES


Cores Standard




vermelha 01




salmão 04




champanhe 03




sevilha 07




chocolate 08



moca 09




chino 11




areia 05




ocre 06



cinza claro 12



cinza médio 13



cinza escuro 14



antracite 15

Cores Não Standard*

*Mediante consulta e estudo prévio de projecto, FACE by Soladrilho poderá ser disponibilizada noutras cores e acabamentos (vidrado, texturado)...

Nota importante: Os acessórios da Soladrilho poderão apresentar uma destonificação natural, resultado dos seus processos de fabrico por extrusão e das próprias argilas. Neste sentido, recomenda-se uma aplicação cuidadosa, alternando peças com diferentes tons, de modo a obter-se um melhor efeito estético.

soladrilho®
a tradição de inovar

SOLADRILHO SOCIEDADE CERÂMICA DE LADRILHOS, S. A.
Estrada da Barroca – Apartado 54
2334 – 909 Entroncamento Portugal
Tel. +351 249 720 090 Fax +351 249 719 847
e-mail: comercial@soladrilho.pt



soladrilho
original

A ESCOLHA NATURAL



PAVIMENTO VERMELHO

Integra-se em espaços com história e tradição, criando um ambiente intemporal.

FORMATO

QUADRADO

REF.



30X30

0110100



30X30
ÓLEO REPELENTE


0160100



20X20
ÓLEO REPELENTE

0160101

RECTANGULAR



30X15


0110107



30X15
ÓLEO REPELENTE


0160107

DEGRAUS




30X30

01100D3



30X30
DEGRAU FOCINHO


0110DF3



30x30
ÓLEO REPELENTE

0160DT3

REB. DE PISCINA



30X30

01100P3

RODAPÉS



30X7

0110121



30X7
ÓLEO REPELENTE

0160121



30X7
ESCADA FOCINHO DIREITO

011012D



30X7
ESCADA FOCINHO ESQUERDO

011012E

REVESTIMENTO VERMELHO

Grande integração arquitectónica e urbanística.

FORMATO

FORRAS ITALIANAS | ALHETAS

REF.



23X7.5

01100F1

FITAS



23.6X8.1

0110111



23.6X8.1
COM CHANFRE 45° VERT.

0110303



23.6X8.1
COM CHANFRE 45° LONGIT.

0110304

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	NORMAS	ORIGINAL
 COEFICIENTE DE DILATAÇÃO TÉRMICA LINEAR	NP EN ISO 10545 - 8	$< 5,0 \times 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}$
 RESISTÊNCIA AO CHOQUE TÉRMICO	NP EN ISO 10545 - 9	CUMPRE
 RESISTÊNCIA AO GELO	NP EN ISO 10545 - 12	CUMPRE
 RESISTÊNCIA À FLEXÃO	NP EN ISO 10545 - 4	20 N/mm ²
 DUREZA DE SUPERFÍCIE (ESCALA DE MOHS)	EN 101	7
 RESISTÊNCIA QUÍMICA	NP EN ISO 10545 - 13	UA, UHA
 ABSORÇÃO DE ÁGUA	NP EN ISO 10545 - 3	4,9%
 RESISTÊNCIA À ABRASÃO PROFUNDA	NP EN ISO 10545 - 6	$< 400 \text{ mm}^3$
 RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO	DIN 51097 DIN 51130	C R11

Derivado ao processo produtivo, poderão existir pequenas diferenças de tonalidade, dimensão e rugosidade entre tijoleiras de lotes diferentes e entre tijoleiras e respectivos acessórios. Antes do assentamento deve certificar-se que a tijoleira corresponde à qualidade de escolha, ao lote e à referência escolhida.


Aplique as tijoleiras de forma alternada e diferentes caixas (com o mesmo lote) por forma a obter uma bonita destonificação da superfície aplicada. As tijoleiras devem ser aplicadas com as garras e as marcas “»»” no mesmo sentido, pois assim fenómenos como o descalibre e a destonificação não são potenciados. As tijoleiras devem ser aplicadas com cimento cola. Devendo ter em consideração a especificidade de cada aplicação. Os cortes devem ser efectuados com uma máquina de corte eléctrica (máquina de corte com água), para que se obtenha um acabamento regular.

As juntas entre peças deverão ter uma largura mínima de 7 mm e não recomendamos a utilização de cruzetas. No caso particular da Forra Italiana/Alheta a aplicação é feita sem juntas. Na aplicação da tijoleira deve-se sempre respeitar uma junta perimetral (+/- 10 mm), para que as tensões criadas na estrutura dos edifícios sejam absorvidas pelas mesmas, não sendo transmitidas ao pavimento aplicado e não provocando assim os levantamentos que por vezes acontecem.

A correcta betumação das juntas é fundamental para um bom acabamento, não aconselhamos a utilização de betumes de cor preta, antracite ou grafite. No caso particular da Forra Italiana/Alheta, recomendamos a não betumação das juntas.

COLAR, TRATAR E MANTER

Esquema de Tratamento para Tijoleira ao natural (antes das juntas betumadas)



DETERDEK

Produto recomendado para a limpeza de Tijoleiras ao Natural ou Tijoleiras Óleo Repelentes quando se pretende um acabamento mate.

SOLCIM PLUS

Produto de limpeza recomendado para Tijoleiras Óleo Repelentes quando se pretende um acabamento brilhante com aplicação de FILALONGLIFE. Quando as juntas já se encontram betumadas, o tratamento deve ser feito na seguinte ordem: 2.ª Fase – 1.ª Fase – 3.ª Fase.

soladrilho
original

A photograph of a modern building's interior courtyard. The space is characterized by large glass walls and balconies on upper floors. In the foreground, several tall, slender trees are planted in large, dark brown, tiered pots. To the left, there is a seating area with wooden tables and chairs. The floor is made of light-colored square tiles. The overall atmosphere is bright and airy, with natural light filtering through the glass walls.

soladriho
original






A ESCOLHA NATURAL

A close-up photograph of the floor tiles seen in the main image. The tiles are light-colored, possibly beige or cream, and are arranged in a square grid pattern. The grout lines are clearly visible, creating a geometric pattern across the entire frame.



PAVIMENTO AREIA

A sua tonalidade amena e suave convida à descon-
tracção e à evasão.

FORMATO		
QUADRADO		REF.
	30X30	0510100
	30X30 ÓLEO REPELENTE	0560100
RECTANGULAR		
	30X15	0510107
DEGRAUS		
	30X30 DEGRAU FOCINHO	0510DF3
REB. DE PISCINA		
	30X30	05100P3
RODAPÉS		
	30X7	0510121
	30X7 ESCADA FOCINHO DIREITO	051012D
	30X7 ESCADA FOCINHO ESQUERDO	051012E

REVESTIMENTO AREIA

Equilíbrio arquitectónico com um toque de origi-
nalidade.

FORMATO		
FORRAS ITALIANAS ALHETAS		REF.
	23X7.5	05100F1
FITAS		
	23.6X8.1	0510111
	23.6X8.1 COM CHANFRE 45º VERT.	0510303
	23.6X8.1 COM CHANFRE 45º LONGIT.	0510304

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	NORMAS	ORIGINAL
 COEFICIENTE DE DILATAÇÃO TÉRMICA LINEAR	NP EN ISO 10545 - 8	$< 5,0 \times 10^{-4} / ^\circ\text{C}$
 RESISTÊNCIA AO CHOQUE TÉRMICO	NP EN ISO 10545 - 9	CUMPRE
 RESISTÊNCIA AO GELO	NP EN ISO 10545 - 12	CUMPRE
 RESISTÊNCIA À FLEXÃO	NP EN ISO 10545 - 4	20 N/mm ²
 DUREZA DE SUPERFÍCIE (ESCALA DE MOHS)	EN 101	7
 RESISTÊNCIA QUÍMICA	NP EN ISO 10545 - 13	UA, UHA
 ABSORÇÃO DE ÁGUA	NP EN ISO 10545 - 3	4,9%
 RESISTÊNCIA À ABRASÃO PROFUNDA	NP EN ISO 10545 - 6	$< 400 \text{ mm}^3$
 RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO	DIN 51097 DIN 51130	C R11

Derivado ao processo produtivo, poderão existir pequenas diferenças de tonalidade, dimensão e rugosidade entre tijoleiras de lotes diferentes e entre tijoleiras e respectivos acessórios. Antes do assentamento deve certificar-se que a tijoleira corresponde à qualidade de escolha, ao lote e à referência escolhida.


Aplique as tijoleiras de forma alternada e diferentes caixas (com o mesmo lote) por forma a obter uma bonita destonificação da superfície aplicada. As tijoleiras devem ser aplicadas com as garras e as marcas “»»” no mesmo sentido, pois assim fenómenos como o descalibre e a destonificação não são potenciados. As tijoleiras devem ser aplicadas com cimento cola. Devendo ter em consideração a especificidade de cada aplicação. Os cortes devem ser efectuados com uma máquina de corte eléctrica (máquina de corte com água), para que se obtenha um acabamento regular.

As juntas entre peças deverão ter uma largura mínima de 7 mm e não recomendamos a utilização de cruzetas. No caso particular da Forra Italiana/Alheta a aplicação é feita sem juntas. Na aplicação da tijoleira deve-se sempre respeitar uma junta perimetral (+/- 10 mm), para que as tensões criadas na estrutura dos edifícios sejam absorvidas pelas mesmas, não sendo transmitidas ao pavimento aplicado e não provocando assim os levantamentos que por vezes acontecem.

A correcta betumação das juntas é fundamental para um bom acabamento, não aconselhamos a utilização de betumes de cor preta, antracite ou grafite. No caso particular da Forra Italiana/Alheta, recomendamos a não betumação das juntas.

COLAR, TRATAR E MANTER

Esquema de Tratamento para Tijoleira ao natural (antes das juntas betumadas)



DETERDEK

Produto recomendado para a limpeza de Tijoleiras ao Natural ou Tijoleiras Óleo Repelentes quando se pretende um acabamento mate.

SOLCIM PLUS

Produto de limpeza recomendado para Tijoleiras Óleo Repelentes quando se pretende um acabamento brilhante com aplicação de FILALONGLIFE. Quando as juntas já se encontram betumadas, o tratamento deve ser feito na seguinte ordem: 2.ª Fase – 1.ª Fase – 3.ª Fase.

soladrilho
original

An artistic still life composition on a light-colored wooden tile floor. In the upper left, there is a cluster of dried white flowers and a large, dried, brown seed pod. Next to them is a piece of yellow fabric with frayed edges. An open book with text on its pages lies in the center. In the top right corner, there is an orange square containing the word 'regional' in white lowercase letters with a wavy underline.

regional

Espaços que contam histórias
TIJOLEIRA ALGARVIA

TIJOLEIRA ALGARVIA

Um clássico da arquitetura portuguesa, reinterpretado com respeito pelas suas origens.

Inspirada no tradicional pavimento algarvio artesanal, esta peça foi concebida para preservar a textura, as variações naturais e o carácter genuíno que definem este icónico pavimento do sul do país.

Cada elemento revela a beleza do trabalho manual e a passagem do tempo, criando superfícies vivas, acolhedoras e autênticas. Uma homenagem à tradição, à terra e aos espaços que contam histórias.

FORMATOS & DIMENSÕES

	FORMATOS	DIMENSÕES	ESPESSURA
	Pavimento	300x150mm	16mm
	Degrau	300x150mm	16mm
	Rodapé	300x700mm	16mm



ASSENTAMENTO

Derivado ao processo produtivo, poderão existir pequenas diferenças de tonalidade, dimensão e rugosidade entre as tijoleiras de lotes diferentes e entre tijoleiras e respectivos acessórios. Antes do assentamento deve certificar-se que a tijoleira corresponde à tonalidade de escolha, ao lote e à referência escolhida.

Aplique as tijoleiras de forma alternada e diferentes caixas (com o mesmo lote) por forma a obter uma bonita detonificação da superfície aplicada. As tijoleiras devem ser aplicadas com as garras e as marcas “» »” no mesmo sentido, pois assim fenómenos como o descalibre e a destonificação não são potenciados.

As tijoleiras devem ser aplicadas com cimento cola. Devendo ter em consideração a especificidade de cada aplicação. Os cortes devem ser efectuados com a máquina de corte eléctrica (máquina de corte com água), para que se obtenha um acabamento regular.

As juntas entre peças deverão ter uma largura mínima de 7 mm e não recomendamos a utilização de cruzetas. Na aplicação da tijoleira deve-se sempre respeitar uma junta perimetral (+/- 10 mm), para que as tensões criadas na estrutura dos edifícios sejam absorvidas pelas mesmas, não sendo transmitidas ao pavimento aplicado e não provocando assim os levantamentos que por vezes acontecem.

A correcta betumação das juntas é fundamental para um bom acabamento, não aconselhamos a utilização de batumes de cor preta, antracide ou grafite.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PAVIMENTO

A Tijoleira Algarvia 30x15 da gama Regional é um pavimento cerâmico com tratamento de fábrica (óleo repelente), desta forma a limpeza de final de obra encontra-se facilitada.

Limpeza do Pavimento:

Para remoção eficaz dos resíduos do cimento cola e do betume, deverá ser lavada com água e Deterdek Pro (desincrustante ácido).



Manutenção do Pavimento:

Para as lavagens de manutenção recomenda-se a utilização do detergente Filacleaner (detergente de pH neutro).



soladrilho®
a tradição de inovar

Soladrilho - Sociedade Cerâmica de Ladrilhos S.A.
Rua da Barroca nº 101
2330-108 Entroncamento - Portugal
Tel.: +351 249 720 090
Fax: +351 249 719 847
E-mail: comercial@soladrilho.pt



Website



Instagram



mediterranea



ESPÍRITO MEDITERRÂNEO







PAVIMENTO

Com as formas naturais da cerâmica tradicional o Mediterrânea é um convite a viver a vida numa atmosfera simples, confortável e descontraída. O mediterrânea naturalmente protegido, com tratamento óleo repelente.

Mediterranea encontra o seu espaço perfeito nos jardins, terraços ou interiores, introduzindo o prazer e a magia da simplicidade num ambiente de evasão natural, de quem escolhe para seu refúgio o campo ou a proximidade com o mar.

FORMATOS		DIMENSÕES	ESPESSURA		
	PAVIMENTO QUADRADO	400x400 MM	16 MM		Bege
	DEGRAU BOLEADO	400x400 MM	16 MM		
	RODAPÉ	400x100 MM	16 MM		Salmao

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	NORMAS	MEDITERRÂNEA
 COEFICIENTE DE DILATAÇÃO TÉRMICA LINEAR	NP EN ISO 10545 - 8	< 6,5 x 10 ⁻⁶ /°C
 RESISTÊNCIA AO CHOQUE TÉRMICO	NP EN ISO 10545 - 9	CUMPRE
 RESISTÊNCIA AO GELO	NP EN ISO 10545 - 12	CUMPRE
 RESISTÊNCIA À FLEXÃO	NP EN ISO 10545 - 4	26,4N/mm ²
 DUREZA DE SUPERFÍCIE (ESCALA DE MOHS)	EN 101	8
 RESISTÊNCIA QUÍMICA	NP EN ISO 10545 - 13	UA, UHA
 ABSORÇÃO DE ÁGUA	NP EN ISO 10545 - 3	4,9%
 RESISTÊNCIA À ABRASÃO PROFUNDA	NP EN ISO 10545 - 6	< 400 mm ³
 RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO	DIN 51097 DIN 51130	C R11

Derivado ao processo produtivo, poderão existir pequenas diferenças de tonalidade, dimensão e rugosidade entre tijoleiras de lotes diferentes e entre tijoleiras e respectivos acessórios. Antes do assentamento deve certificar-se que a tijoleira corresponde à qualidade de escolha, ao lote e à referência escolhida.


Aplique as tijoleiras de forma alternada e diferentes caixas (com o mesmo lote) por forma a obter uma bonita destonificação da superfície aplicada. As tijoleiras devem ser aplicadas com as garras e as marcas “»” no mesmo sentido, pois assim fenómenos como o descalibre e a destonificação não são potenciados.

As tijoleiras devem ser aplicadas com cimento cola. Devendo ter em consideração a especificidade de cada aplicação. Os cortes devem ser efectuados com uma máquina de corte eléctrica (máquina de corte com água), para que se obtenha um acabamento regular.

As juntas entre peças deverão ter uma largura mínima de 7 mm e não recomendamos a utilização de cruzetas. Na aplicação da tijoleira deve-se sempre respeitar uma junta perimetral (+/- 10 mm), para que as tensões criadas na estrutura dos edifícios sejam absorvidas pelas mesmas, não sendo transmitidas ao pavimento aplicado e não provocando assim os levantamentos que por vezes acontecem. A correcta betumação das juntas é fundamental para um bom acabamento, não aconselhamos a utilização de betumes de cor preta, antracite ou grafite.

COLAR, TRATAR E MANTER

Esquema de Tratamento para Tijoleira ao natural (antes das juntas betumadas)



DETERDEK

Produto recomendado para a limpeza de Tijoleiras ao Natural ou Tijoleiras Óleo Repelentes quando se pretende um acabamento mate.

SOLCIM PLUS

Produto de limpeza recomendado para Tijoleiras Óleo Repelentes quando se pretende um acabamento brilhante com aplicação de FILALONGLIFE. Quando as juntas já se encontram betumadas, o tratamento deve ser feito na seguinte ordem: 2.ª Fase – 1.ª Fase – 3.ª Fase.





terra antiga

A EXCELÊNCIA DO RÚSTICO





TERRA ANTIGA



Três décadas a recriar tijoleira natural num respeito absoluto pela transformação da essência dos seus produtos – a argila. A Soladrilho baseia a sua dinâmica de desenvolvimento no equilíbrio entre a tradição e a modernidade.

Neste espírito a Soladrilho é detentora de uma plataforma tecnológica impar, que lhe permite uma produção diária de 8,500 m² de pavimentos e revestimentos cerâmicos extrudidos, com uma qualidade reconhecida internacionalmente.

Desde o século II A.C. que os Romanos marcaram presença no território que hoje é Portugal. A maneira de trabalhar o barro, entre muitas outras influências, é uma das suas maiores heranças. Povoações Romanas como Scallabis, Egítania, Myrtilis e Ebora dão nome aos diferentes produtos desta colecção. Disponíveis nos formatos 33x33 cm, 33x16,5 cm e 16,5x16,5 cm.

PAVIMENTO

FORMATOS PAVIMENTO

		SÉRIE 11 REF.	SÉRIE 13 REF.	SÉRIE 14 REF.	SÉRIE 16 REF.
	33x33	1163150	1363150	1463150	1663150
	16.5x16.5	1163103	1363103	1463103	1663103
	33x16.5	1163109	1363109	1463109	1663109



Série 11 - Scallabis



Série 16 - Ebora

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	NORMAS	TERRA ANTIGA
 COEFICIENTE DE DILATAÇÃO TÉRMICA LINEAR	NP EN ISO 10545 - 8	$< 6,5 \times 10^{-4} / ^\circ\text{C}$
 RESISTÊNCIA AO CHOQUE TÉRMICO	NP EN ISO 10545 - 9	CUMPRE
 RESISTÊNCIA AO GELO	NP EN ISO 10545 - 12	CUMPRE
 RESISTÊNCIA À FLEXÃO	NP EN ISO 10545 - 4	23 N/mm ²
 DUREZA DE SUPERFÍCIE (ESCALA DE MOHS)	EN 101	8
 RESISTÊNCIA QUÍMICA	NP EN ISO 10545 - 13	UA, UHA
 ABSORÇÃO DE ÁGUA	NP EN ISO 10545 - 3	4,5%
 RESISTÊNCIA À ABRASÃO PROFUNDA	NP EN ISO 10545 - 6	$< 400 \text{ mm}^3$
 RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO	DIN 51097 DIN 51130	C R11

Derivado ao processo produtivo, poderão existir pequenas diferenças de tonalidade, dimensão e rugosidade entre tijoleiras de lotes diferentes e entre tijoleiras e respectivos acessórios. Antes do assentamento deve certificar-se que a tijoleira corresponde à qualidade de escolha, ao lote e à referência escolhida.

No caso da gama Terra Antiga, deve-se aplicar a tijoleira com a textura no mesmo sentido. As tijoleiras devem ser aplicadas com cimento cola. Devendo ter em consideração a especificidade de cada aplicação. Os cortes devem ser efectuados com uma máquina de corte eléctrica (máquina de corte com água), para que se obtenha um acabamento regular.


As juntas entre peças deverão ter uma largura mínima de 7 mm e não recomendamos a utilização de cruzetas.

Na aplicação da tijoleira deve-se sempre respeitar uma junta perimetral (+/- 10 mm), para que as tensões criadas na estrutura dos edifícios sejam absorvidas pelas mesmas, não sendo transmitidas ao pavimento aplicado e não provocando assim os levantamentos que por vezes acontecem.

A correcta betumação das juntas é fundamental para um bom acabamento, não aconselhamos a utilização de betumes de cor preta, antracite ou grafite.

COLAR, TRATAR E MANTER

Esquema de Tratamento para Tijoleira ao natural (antes das juntas betumadas)



DETERDEK

Produto recomendado para a limpeza de Tijoleiras ao Natural ou Tijoleiras Óleo Repelentes quando se pretende um acabamento mate.

SOLCIM PLUS

Produto de limpeza recomendado para Tijoleiras Óleo Repelentes quando se pretende um acabamento brilhante com aplicação de FILALONGLIFE. Quando as juntas já se encontram betumadas, o tratamento deve ser feito na seguinte ordem: 2.ª Fase – 1.ª Fase – 3.ª Fase.





S
KIN

INSPIRADO NA NATUREZA











PAVIMENTO E REVESTIMENTO

Skin é um conceito de pavimento/revestimento cerâmico extrudido com 12 mm de espessura, para interiores e exteriores, que responde às aspirações da arquitectura contemporânea, através da conjugação de um material natural e orgânico num contexto de peças de grande dimensão e por medida de modo a respeitar o seu projecto.

Skin é naturalmente protegido, com tratamento óleo repelente (pavimentos) ou com hidro repelente (revestimentos). Cores naturais, textura e dimensões únicas.

FORMATOS		DIMENSÕES	ESPESSURA
	PAVIMENTOS / REVESTIMENTOS QUADRADOS	600x600 MM 500x500 MM	12 MM
	PAVIMENTOS / REVESTIMENTOS RECTANGULARES	1200x600 MM 1000x500 MM 900x300 MM 600x300 MM	12 MM
	DEGRAU SULCADO BOLEADO	1200x600 MM 1200x300 MM 1000x500 MM 1000x300 MM 900x300 MM 600x300 MM 600x600 MM 500x500 MM	12 MM
	DEGRAU ESPESSURADO	1200x600 MM 1200x300 MM 1000x500 MM 1000x300 MM 900x300 MM 600x600 MM 600x300 MM 500x500 MM	12 MM
	DEGRAU ESPESSURADO CANTO* *DIREITO OU ESQUERDO	1200x600 MM 1200x300 MM 1000x500 MM 1000x300 MM 900x300 MM 600x600 MM 600x300 MM 500x500 MM	12 MM
	RODAPÉ	1200x100 MM 1000x100 MM 900x100 MM 600x100 MM 500x100 MM	12 MM
DIMENSÕES NÃO STANDARD, MEDIANTE CONSULTA PRÉVIA E QUANTIDADE MÍNIMA. ALTURA: MÍNIMA 200 MM /MÁXIMA 600 MM COMPRIMENTO: MÍNIMO 400 MM / MÁXIMO 1500 MM			

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	NORMAS	SKIN
 COEFICIENTE DE DILATAÇÃO TÉRMICA LINEAR	NP EN ISO 10545 - 8	$< 6,5 \times 10^{-4} / ^\circ\text{C}$
 RESISTÊNCIA AO CHOQUE TÉRMICO	NP EN ISO 10545 - 9	CUMPRE
 RESISTÊNCIA AO GELO	NP EN ISO 10545 - 12	CUMPRE
 RESISTÊNCIA À FLEXÃO	NP EN ISO 10545 - 4	26,4N/mm ²
 DUREZA DE SUPERFÍCIE (ESCALA DE MOHS)	EN 101	8
 RESISTÊNCIA QUÍMICA	NP EN ISO 10545 - 13	UA, UHA
 ABSORÇÃO DE ÁGUA	NP EN ISO 10545 - 3	4,9%
 RESISTÊNCIA À ABRASÃO PROFUNDA	NP EN ISO 10545 - 6	$< 400 \text{ mm}^3$
 RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO	DIN 51097 DIN 51130	C R11

Derivado ao processo produtivo, poderão existir pequenas diferenças de tonalidade, dimensão e rugosidade entre tijoleiras de lotes diferentes e entre tijoleiras e respectivos acessórios. Antes do assentamento deve certificar-se que a tijoleira corresponde à qualidade de escolha, ao lote e à referência escolhida.

Aplique as tijoleiras de forma alternada e diferentes caixas (com o mesmo lote) por forma a obter uma bonita destonificação da superfície aplicada. As tijoleiras devem ser aplicadas com as garras e as marcas “»»” no mesmo sentido, pois assim fenómenos como o descalibre e a destonificação não são potenciados.

As tijoleiras devem ser aplicadas com cimento cola. Devendo ter em consideração a especificidade de cada aplicação. Os cortes devem ser efectuados com uma máquina de corte eléctrica (máquina de corte com água), para que se obtenha um acabamento regular.

As juntas entre peças deverão ter uma largura mínima de 4 mm e não recomendamos a utilização de cruzetas.

Na aplicação da tijoleira deve-se sempre respeitar uma junta perimetral (+/- 10 mm), para que as tensões criadas na estrutura dos edifícios sejam absorvidas pelas mesmas, não sendo transmitidas ao pavimento aplicado e não provocando assim os levantamentos que por vezes acontecem. A correcta betumação das juntas é fundamental para um bom acabamento, não aconselhamos a utilização de betumes de cor preta, antracite ou grafite.



CORES

Cores Standard



vermelha 01



salmão 04



areia 05



ocre 06

Cores Não Standard*



champanhe 03




sevilha 07



chocolate 08




moca 09




chino 11



cinza claro 12



cinza médio 13



cinza escuro 14



antracite 15

*Mediante consulta e estudo prévio de projecto, SKIN poderá ser disponibilizada noutras cores e acabamentos (vidrado, texturado)...


Nota importante: SKIN é um produto que pode apresentar uma destonificação natural, resultado do seu processo de fabrico por extrusão e das próprias argilas. Neste sentido, recomenda-se uma aplicação cuidadosa, alternando peças com diferentes tons, de modo a obter-se um melhor efeito estético.

S
KIN

SOLADRILHO SOCIEDADE CERÂMICA DE LADRILHOS, S. A.
Estrada da Barroca – Apartado 54
2334 – 909 Entroncamento Portugal
Tel. +351 249 720 090 Fax +351 249 719 847
e-mail: comercial@soladrilho.pt

soladrilho®
a tradição de inovar

Deck by Soladrilho



2 CORES 2 MEDIDAS

DECK by Soladrilho apresenta-se como a natural alternativa para quem pretende uma solução de deck, duradoura, sem manutenção e de baixo custo.

PORQUÊ DECK BY SOLADRILHO?



GRANDE
DURABILIDADE



SEM
MANUTENÇÃO



NATURALMENTE
ANTI DERRAPANTE



CONFORTÁVEL



INTEMPORAL




ECOLÓGICO



ECONÓMICO



FÁCIL
APLICAÇÃO

CORES DISPONÍVEIS	DESIGNAÇÃO	REF.º	COMPRIMENTOS	SECÇÃO	ESPESSURA
	CINZA	14	1600, 800MM	100MM	12MM
	ÉBANO	16	1600, 800MM	100MM	12MM



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	NORMA	GAMA
 COEFICIENTE DE DILATAÇÃO TÉRMICA LINEAR	NP EN ISO 10545-8	<6,5x10 ⁻⁶ °C
 RESISTÊNCIA AO CHOQUE TÉRMICO	NP EN ISO 10545-9	CUMPRE
 RESISTÊNCIA AO GELO	NP EN ISO 10545-12	CUMPRE
 MÓDULO DE RUPTURA	NP EN ISO 10545-4	30N/MM ²
 DUREZA DE SUPERFÍCIE (ESCALA DE MOHS)	EN 101	8
 RESISTÊNCIA QUÍMICA	NP EN ISO 10545-13	UA,UHA
 ABSORÇÃO DE ÁGUA	NP EN ISO 10545-3	4,5%
 RESISTÊNCIA À ABRASÃO PROFUNDA	NP EN ISO 10545-6	<400MM ³
 RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO	DIN 51097 DIN 51130	C R11



APLICAÇÃO

Derivado ao processo de fabrico produtivo, poderão existir pequenas diferenças de tonalidade, dimensão e rugosidade entre peças de lotes diferentes. Antes do assentamento deve certificar-se que o material a aplicar corresponde ao escolhido. A aplicação deve ser efetuada sobre um suporte devidamente preparado, plano, seco e isento de sujidade.

Devido ao comprimento das peças e seu acabamento, certifique que durante a aplicação se guia por linhas mestras que permitam o alinhamento das peças por toda a área a pavimentar.

Para uma colagem eficaz e duradoura, deverá ser utilizado um cimento cola classe C2TES2, em sistema de colagem dupla, seguindo as instruções do fabricante.

Os cortes devem ser efetuados com uma máquina de corte elétrica (máquina de corte com água), para obter um acabamento regular.

Por forma a obter um melhor efeito estético, recomendamos a aplicação com junta aberta entre peças com cerca de 1,5mm. Como em todos os pavimentos cerâmicos deverá ser executada junta perimetral e em caso de áreas de maior dimensão deverão ser acauteladas juntas de fracionamento/dilatação, estas com dimensão mínima de 15mm.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

O Deck by Soladrilho é um produto com tratamento de fábrica (óleo repelente), desta forma a limpeza de final de obra encontra-se facilitada.

Para remoção eficaz de restos de cola deverá ser corretamente lavado com água e DETERDEK (desincrustante ácido).

Para manutenção recomenda-se a utilização de Filacleaner (detergente de pH neutro).


soladrilho®
a tradição de inovar

SOLADRILHO SOCIEDADE CERÂMICA DE LADRILHOS, S. A.
ESTRADA DA BARROCA - APARTADO 54
2334 - 909 ENTRONCAMENTO . PORTUGAL
TEL. +351 249 720 090 FAX +351 249 719 847
E-MAIL: COMERCIAL@SOLADRILHO.PT

The image is a high-angle photograph of a modern outdoor terrace. The terrace floor is made of dark grey, rectangular tiles with a subtle texture. In the upper left corner, there is a small, round, light-colored wooden table with a tripod base. On the table are a black tumbler, a white coffee cup, a small plate with red berries, and a smartphone. To the right of the table is a wooden armchair with a curved back and a grey cushion. A grey and white striped sweater is draped over the chair. In the bottom left corner, there is a patch of bright green artificial grass. The overall aesthetic is clean and contemporary.

soladrilho®
a tradição de inovar

Step by Soladrilho



4 CORES 4 MEDIDAS

STEP by Soladrilho, personaliza a melhor solução para os seus degraus.
Na remodelação, na obra nova, Step by soladrilho oferece-lhe uma gama de soluções, para um acabamento final perfeito e diferenciado da sua obra.

PORQUÊ STEP BY SOLADRILHO?



GRANDE
DURABILIDADE



SEM
MANUTENÇÃO



NATURALMENTE
ANTI DERRAPANTE



CONFORTÁVEL



INTEMPORAL



ECOLÓGICO




ECONÓMICO



FÁCIL
APLICAÇÃO

CORES DISPONÍVEIS	DESIGNAÇÃO	REF.º	COMPRIMENTOS	SECÇÃO	ESPESSURA
	VERMELHO	01	1600, 1200, 900, 300MM	300MM	20MM
	AREIA	05	1600, 1200, 900, 300MM	300MM	20MM
	CINZA	14	1600, 1200, 900, 300MM	300MM	20MM
	ÉBANO	16	1600, 1200, 900, 300MM	300MM	20MM



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		NORMA	GAMA
	COEFICIENTE DE DILATAÇÃO TÉRMICA LINEAR	NP EN ISO 10545-8	<5,8x10 ⁻⁶ °C
	RESISTÊNCIA AO CHOQUE TÉRMICO	NP EN ISO 10545-9	CUMPRE
	RESISTÊNCIA AO GELO	NP EN ISO 10545-12	CUMPRE
	MÓDULO DE RUPTURA	NP EN ISO 10545-4	22N/MM ²
	DUREZA DE SUPERFÍCIE (ESCALA DE MOHS)	EN 101	8
	RESISTÊNCIA QUÍMICA	NP EN ISO 10545-13	UA,UHA
	ABSORÇÃO DE ÁGUA	NP EN ISO 10545-3	5,5%
	RESISTÊNCIA À ABRASÃO PROFUNDA	NP EN ISO 10545-6	<400MM ³
	RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO	DIN 51097 DIN 51130	C R11



APLICAÇÃO

Derivado ao processo de fabrico produtivo, poderão existir pequenas diferenças de tonalidade, dimensão e rugosidade entre peças de lotes diferentes. Antes do assentamento deve certificar-se que o material a aplicar corresponde ao escolhido. A aplicação deve ser efetuada sobre um suporte devidamente preparado, plano, seco e isento de sujidade.

Para uma colagem eficaz e duradoura, deverá ser utilizado um cimento cola classe C2TES2, em sistema de colagem dupla, seguindo as instruções do fabricante. Os cortes devem ser efetuados com uma máquina de corte elétrica (máquina de corte com água), para obter um acabamento regular.

soladrilho®
a tradição de inovar

SOLADRILHO SOCIEDADE CERÂMICA DE LADRILHOS, S. A.
ESTRADA DA BARROCA – APARTADO 54
2334 – 909 ENTRONCAMENTO . PORTUGAL
TEL. +351 249 720 090 FAX +351 249 719 847
E-MAIL: COMERCIAL@SOLADRILHO.PT